



KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Fichte **Astig**

Typische Merkmale und Besonderheiten



KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Fichte Astig | Astfichte

Furnierstärke 0,8 mm



Ast und Flügelast

Querschnitt eines Triebes (Astes), der fest verwachsen mit der Holzbahn die Charakteristik der rustikalen Elemente einer Holzart prägt. Äste weisen unterschiedliche Durchmesser und Formen auf. Risse in den Ästen sind mit schwarzem Leim oder Blackback hinterlegt. Anzahl und Größe der Äste sind nur bedingt steuerbar. Durch optimale Vorbereitung der Furnierbahnen wird eine ausgewogene Durchmischung erreicht.



Ausfallast

Durch Nachrocknen des Holzes sowie durch Manipulation der Furniere können Äste aus den Blättern ausbrechen, es entsteht eine offene Stelle. Wir verleimen aus diesem Grund die Furniere mit schwarzem Leim, um wie bei den Rissen, eine ästhetische Farbstellung mit Tiefenwirkung zu erreichen. Auf Kundenwunsch kann auch Blackback oder transparenter Leim eingesetzt werden. Die Größe dieser offenen Stellen ist nicht definiert und kann selten auch mehrere Zentimeter im Durchmesser betragen.



Buchholz

Eine auffallende Erscheinung sind bei Nadelhölzern besonders dunkle, rötliche Jahresringe, die von Nadelbäumen auf einer Seite des Stammes als Reaktion auf besonders starke einseitige Belastungen (Wind, Schnee, Hangneigung) gebildet werden. Dieses vor allem auf Druck belastbare Reaktionsholz wird auch Buchs(holz) genannt. Farblich setzt sich Buchs dunkel und markant auch bei dieser gedämpften Variante der Astfichte ab.

Zusammenfassung

Rustikale Holzbilder haben einen gemeinsamen Nenner – die Einzigartigkeit. Besteht der Kundenwunsch, einzelne Merkmale für die persönliche Gestaltung zu minimieren oder im Gegenteil zu maximieren, sprechen Sie bitte vor Auftragserteilung mit ihrem Fachberater. Er wird Sie kompetent über die mögliche Umsetzung informieren.

Lieferungen von Kaindl Mustern erfolgen automatisch ab Musterlager, ohne Rücksichtnahme auf Struktur des Holzes oder Farbstellung. Diese Muster stellen die Charakteristik der jeweiligen Holzart dar, ein Anspruch auf Aussehen und Qualität von Plattenlieferungen kann daraus nicht automatisch abgeleitet werden. Die Ausmusterung für Objekte erfolgt gesondert nach Absprache mit unserer Fachabteilung.