

ALTHOLZ WURMSTICH

AHW: Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild, gesunde und schwarze Äste zulässig. Größere Fehlstellen werden mit Hirnholz ausgebessert, der Rest wird nach Möglichkeit braun ausgefertigt. Harzgallen, Risse, Nagellöcher, Fremdmaterialeinschlüsse, mechanische Beschädigungen und Rindeneinwuchs zulässig. Farbunterschiede und unregelmäßige Wurmstichigkeit sind ein besonderes Merkmal. Lamellen fugendicht gelegt.

Oberfläche: ausschließlich gebürstet

Rückseite AHW: wie oben

Rückseite CG+: Fichte gedämpft, im Prinzip ohne besonderen Qualitätsanspruch, Fehlstellen werden ausgebessert.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AHW/CG+ (saunatauglich)	19	1800-4500 (nach Verfügbarkeit)	5	Mix	BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	25
AHW/AHW	42	2100/2500	5	Mix	Fichte 5-Schicht	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Altholz Wurmstich	19	Fichte	8,9	8+/-2	0,12
	42	Fichte	19,7	8+/-2	0,12



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at