

FICHTE B/C+ - DECKSEITE

Deckseite B: Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Harzgallen, Äste und Flügeläste zulässig; leichter Buchs, Kern, Schwarzäste, Risse, leichte Bläue und rindenziehende Äste bedingt zulässig; Astausbrüche/Astlöcher ausgefertigt zulässig; Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite C+: Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Buchs, Kern, Harzgallen, Flügeläste, Äste, Schwarzäste, Risse, Rindeneinwüchse zulässig; Bläue, Windrisse/Schrägrisse, angebrochene/angefaste Lamellenkanten und Pilz/Fäule und Wurmstiche bedingt zulässig; Astausbrüche/Astlöcher bedingt ausgefertigt; Lamellen fugendicht verleimt.



Deckseite



Deckseite



Deckseite



Deckseite

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
B/C+	12	5000	3,6	146/171	BML Fichte	25	5,6	8+/-2	0,12
B/C+	15	5000	3,6	146/171	BML Fichte	35	7,1	8+/-2	0,12
B/C+	19	5000	6	146/171	BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)	30	8,9	8+/-2	0,12
B/C+	27	5000	9	146	BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)	20	12,7	8+/-2	0,12
B/C+	42	5000	6	146/171	SML Fichte	10	19,7	8+/-2	0,12

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

(Verleimung SWP3 bei NHP Fichte mit ML-Fichte) Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage. Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com



FICHTE B/C+ - RÜCKSEITE

ELEMENTS

Die Abbildungen zeigen exemplarische Erscheinungsbilder, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterungen wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.



Rückseite



Rückseite



Rückseite



Rückseite



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com