

Leistungserklärung

Nr.: LK5.2_SWP3 S L3
gemäß der Verordnung Nr. 305/2011 (BauPVO)

- Kenncodes des Produkttyps:
Dreischichtplatte HPA 3-S der technischen Nutzungsklasse SWP/3 S L3, tragend, Nenndickenbereich 12 bis 60mm
- Verwendungszweck:
Massivholzplatte nach EN 13353:2022, Punkt 3.2.1 für die Verwendung als tragendes Bauteil im Aussenbereich.
- Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
Holzwerke Pröbstl GmbH
Am Bahnhof 6
D-86925 Fuchstal – Asch
www.proebstl-holz.de
info@proebstl-holz.de
- Bevollmächtigung entfällt.
- Zutreffende harmonisierte Norm EN 13986:2004+A1:2015
- System zur Bewertung und Überprüfung gemäß BauPVo. Anhang V:
System 2+
- Die notifizierte Stelle Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden (NB Nr. 0766), hat nach System 2+ die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) vorgenommen, führt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK durch und hat ein Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle erstellt.
- Erklärte Leistungen:

Technische Werte von mehrlagigen Massivholzplatten nach DIN EN 13353:2022

1,2	Nenndicke mm	Rohdichte	Charakteristische Rohdichte (kg/m³) und Festigkeit (N/mm²) DIN EN 12369-3:2022											
			Biegung senkrecht zur Plattenebene		Biegung in Plattenebene		Zug in Plattenebene		Druck in Plattenebene		Schub senkrecht zur Plattenebene		Schub in Plattenebene	
			<i>f_{m,flat}</i>		<i>f_{m,edge}</i>		<i>f_t</i>		<i>f_c</i>		<i>f_{v,edge}</i>		<i>f_{v,flat}</i>	
			0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90
	<i>t_{nom}</i>	<i>ρ</i>												
	12 bis 20	410	30	5	25	12	12	3	18	12	4	4	1,0	1,0
	>20 bis 30	410	27	5	18	12	9	3	16	10	4	4	1,0	1,0
	>30 bis 80	410	20	10	12	12	6	3	10	10	2,5	2,5	1,0	1,0
3	Qualität der Verklebung						SWP/3 DIN EN 13354:2008; Vorbehandlung 2; 0,8 ≥ f _v ≥ 1,2 N/mm² (bei Holzbruchanteil >20%)							
4	Querzugfestigkeit						keine Angaben							
5	Dauerhaftigkeit (Dickenquellung)						keine Angaben							
6	Formaldehydabgabe						E1 (DIN EN 717-1, das Prüfergebnis wurde mit dem Faktor 2 multipliziert)							
7	Brandverhalten						Brandverhaltensklasse		Mindestdicke		Endanwendungsbedingung			
							D-s2, d0		12 mm		Ohne Luftspalt hinter dem Werkstoff			
									15 mm		Mit geschlossenem Luftspalt hinter dem Werkstoff			
									18 mm		Mit offenem Luftspalt hinter dem Werkstoff			
							D-s2, d2		12 mm		Mit geschlossenem oder offenem Luftspalt von nicht mehr als 22mm hinter dem Holzwerkstoff			

8	Wasserdampfdurchlässigkeit	mittlere Rohdichte 300kg/m³: μ feucht 50, μ trocken 150 mittlere Rohdichte 500kg/m³: μ feucht 70, μ trocken 200											
9	Luftschalldämmung	$R = 13 \times \lg(mA) + 14$											
10	Schallabsorption	Frequenzbereich 250 Hz – 500 Hz: 0,10 Frequenzbereich 1 000 Hz – 2 000 Hz: 0,30											
11	Wärmeleitfähigkeit	mittlere Rohdichte 300kg/m³: λ 0,09 W/mK mittlere Rohdichte 500kg/m³: λ 0,13 W/mK											
12	Nennstärke mm	Mittlere Steifigkeitswerte (N/mm²) DIN EN 12369-3:2022											
		Biegung senkrecht zur Plattenebene		Biegung in Plattenebene		Zug in Plattenebene		Druck in Plattenebene		Schub senkrecht zur Plattenebene		Schub in Plattenebene	
	t_{nom}	$E_{m,flat}$		$E_{m,edge}$		E_t		E_c		G_{edge}		G_{flat}	
		0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90
	12 bis 20	10 000	650	6 000	4 000	6 000	4 000	6 000	4 000	450	450	50	50
	>20 bis 30	10 000	800	5 000	4 000	5 000	4 000	3 500	2 500	450	450	50	50
	>30 bis 80	8 000	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500	450	450	50	50
13	Mechanische Dauerhaftigkeit	keine Angaben											
14	Biologische Dauerhaftigkeit	keine Angaben											
15	Gehalt an Pentachlorophenol	≤ 5 ppm											
16	Wandscheiben-Tragfähigkeit	keine Angaben											
17	Lochleibungsfestigkeit	keine Angaben											

9. Die Leistungen des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Herstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

10. Die von Pröbstl hergestellten Erzeugnisse unterliegen keiner Registrierungspflicht gemäß REACH-Verordnung.

Ort und Datum der Ausstellung:

Asch, den 06.11.2025

Hersteller:



Helmut Pröbstl
Geschäftsführer
Holzwerke Pröbstl GmbH