

# EICHE B

**B:** Schlichtes und gefladertes Holzbild, gesunde Äste und schwarze Äste zulässig, Astausbrüche und Astrisse sind fachmännisch ausgebessert, ohne Splint, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede sind möglich, fugendichte Verleimung.

**C:** Im Prinzip ohne Qualitätsanspruch. Fehlstellen nicht gekittet.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
B/C	15	2000/2400	3,6	158	BML Nadelholz	25
B/B	19	2000/2400	3,6	158	SML Nadelholz	30
B/B	19	2000/2400	3,6	158	Eiche	30
B/C	19	2000/2400	3,6	158	SML Nadelholz	30
B/C	19	2000/2400	3,6	158	Eiche	30
B/C	29	2000/2400	3,6	158	SML Nadelholz	20
B/B	40	2000/2400	3,6	158	Fichte 5-Schicht	10
B/C	40	2000/2400	3,6	158	Fichte 5-Schicht	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

**Legende:** SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Eiche	15	Fichte	8,7	7+/-2	0,15
	19	Nadelholz	10,4	7+/-2	0,14
	19	Laubholz	13,1	7+/-2	0,17
	29	Nadelholz	15,1	7+/-2	0,13
	40	Nadelholz	20,4	7+/-2	0,13



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: **admonter.com**

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com