


Druckfeste Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden

- Sehr gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung bis 19dB (IS_{LAM})
- Sehr gute Druckfestigkeit von 15t/m² - schützt vor Fugenbruch bei Klick-Systemen
- Gleicht punktuelle Unebenheiten im Rohboden aus - einfachere Bodenverlegung
- Unabhängig geprüft und empfohlen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen

Einsatzbereich


- Verlegeunterlagen für Laminat- und Fertigparkettböden

Technische Daten

Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13986, DIN EN 622-4
Plattenkennzeichnung	EN 622 - 4 SB - E1
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E fl
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz)	RF3
Dauerhafter Temperaturbereich [°C]	≤100
Nennwert λ_D gemäß DIN EN 13986 [W/(m*K)]	0,050
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (gemäß EN ISO 10456, Tab. 3) [W/(m*K)]	0,070
Rohdichte [kg/m ³] (ca.)	250
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5
Druckfestigkeit [kPa]	≥150
Herstellungsverfahren	Nassverfahren
Einsatzstoffe	Holzfaser, Aluminiumsulfat, Farbstoff
Gebundener Kohlenstoff [kg CO ₂ equ./m ³] (ca.)	400
IS_{LAM} / Trittschalldämmung [dB]	19
DL_{25} / Beständigkeit bei dynamischer Belastung [Zyklen]	≥ 150.000
PC / Punktuelle Ausgleichsfähigkeit [mm]	(3mm = 1) (4mm = 1,6) (5mm = 2) (7mm = 2,9)
CC / Beständigkeit gegen Druck-Kriechverformung [kPa]	≥ 50
RLB / Stoßfestigkeit bei Prüfung mit großer Kugel [mm]	(3mm) > 800 (4mm) > 800 (5mm) > 800 (7mm) > 900

Ergänzende technische Daten

Dicke [mm]	Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R_D [(m ² *K)/W]	s_d -Wert [m]
3	0,04	0,02
4	0,06	0,02
5	0,07	0,03
7	0,10	0,04

Lieferformen

Lieferung in handlichen Paketen

Dicke [mm]	Kante	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]
3	stumpf	790	590	640	298,304
3	stumpf	790	590	1080	503,388
4	stumpf	790	590	480	223,728
4	stumpf	790	590	1080	503,388
5	stumpf	790	590	390	181,779
7	stumpf	790	590	300	139,830
7	stumpf	790	590	660	307,626

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Paketen

Dicke [mm]	Kante	Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Verp./Pal. Papier/Kart. (ca.) [kg]	Verp./Pal. Kunststoff (ca.) [kg]	Verp./Pal. Holz (ca.) [kg]	Gew./Pal. (ca.) [kg]
3	stumpf	790	590	0,80	0,3	0,70	2,7	12,6	215
3	stumpf	790	590	0,80	0,3	0,70	2,7	12,6	350
4	stumpf	790	590	0,96	0,5	0,70	1,3	12,6	260
4	stumpf	790	590	0,96	0,5	1,60	5,7	12,6	560
5	stumpf	790	590	1,30	0,6	0,60	1,8	12,6	255
7	stumpf	790	590	1,80	0,8	0,50	1,6	12,6	260
7	stumpf	790	590	1,80	0,8	1,00	4,1	12,6	550

Hinweise

Lagerung

- Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern
- Kanten vor Beschädigungen schützen
- Folienverpackung erst entfernen, wenn die Palette auf festem, ebenem und trockenem Untergrund steht Paletteneinleger aufbewahren.

Entsorgung

Verschnittreste:

- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen): A II
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 03 01 05

Rückbau:

- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Holzwerkstoffe): A II
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 17 02 01

Bearbeitung

- Der Zuschnitt der Platten kann mit einem Cutter und einem stabilen Lineal erfolgen

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)
- Beim Zuschnitt der Holzfaser-Dämmplatten sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen (Staubabsaugung, Staubmaske)
- Wir empfehlen die Verwendung von Arbeitshandschuhen.

Baufeuchte

- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Trocknungszeiten der verschiedenen Elemente müssen eingehalten werden.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.
- Die Verlegeunterlage kommt in Räumen mit normaler Feuchtebelastung zum Einsatz. Die Verwendung in Bereichen mit erhöhter Feuchtebelastung ist in Einzelfällen zu klären.
- Sollte das STEICO Produkt bei der Lagerung feucht werden, muss es vor der Verarbeitung getrocknet werden.

Verarbeitung

EPLF / MMFA

- Erfüllt die Mindestanforderung des EPLF
- Erfüllt Mindestanforderungen an Unterlagsgruppe 1 des MMFA
- Erfüllt erhöhte Anforderungen an Unterlagsgruppe 1 des MMFA
- Erfüllt nicht die Mindestanforderungen an Unterlagsgruppe 2 des MMFA

Verarbeitung

- Bitte beachten sie die Verarbeitungshinweise unter folgendem Link: www.steico.com/technik-verarbeitung

Zusatzinformation

- Nicht als Unterlage für Design / Vinylböden geeignet
- Im Bereich des Kamines und Heizungssystemen sind die örtlichen Brandschutzanforderungen einzuhalten. (Abstände einhalten)



Zertifikate und Qualitätsmanagement



☰ Legende

Weitere Abkürzungen:

Pal. Palette
Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
N+F Nut und Feder
Pak. Paket
St. Stück
VE. Verpackungseinheit
equ. equivalent
Max. maximal

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 2

Datum: 2025-05-12

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz